

IMPREGNACE NA PŘÍRODNÍ KÁMEN - SUCHÝ VZHLED

AKTUALIZOVANÉ POKYNY A TIPY K POUŽITÍ

Před aplikací produktu si prosím pozorně přečtete celý text a vždy proveďte zkoušku přípravku na malé ploše, abyste ověřili vhodnost pro váš povrch. Pro technickou podporu volejte +420 604 252 920.

POPIS

IMPREGNACE NA PŘÍRODNÍ KÁMEN - SUCHÝ VZHLED

Vhodné na přírodní kámen včetně pískovce, vápence, břidlice, lomových dlaždic, travertinu, žuly a dalších. Rychleschnoucí, snadná aplikace. Složení na vodní bázi, bez zápachu.

Impregnace na přírodní kámen je syntetický impregnační nátěr na vodní bázi. Povrchům z přírodního kamene dodává vynikající vodoodpudivost a odolnost vůči skvrnám, aniž by změnil vzhled povrchu. Impregnace na přírodní kámen je ochranný nátěr na vodní bázi, který vytváří vysoce odolný matný povrch na všech typech venkovního přírodního pískovce, břidlice, vápence a dalších. Po utěsnění vytváří neviditelnou bariéru, která výrazně snižuje nasákavost kapaliny ošetřeným povrchem, snižuje solné výkvěty, organické znečištění a růst mechů a řas a zároveň umožňuje kameni „dýchat“ a přenášet vlhkost.

POKYNY K POUŽITÍ

POZNÁMKA K APLIKACI: Aplikace na svislé povrchy by měla být do úplného nasycení, počínaje spodní částí a směrem nahoru. Neaplikujte ve vlhkém prostředí a aplikujte pouze na suché povrchy při teplotách nad 13°C a ne vyšších než 23°C. Je velmi důležité zajistit, aby alespoň 8 hodin po aplikaci nepršelo. V závislosti na kameni/povrchu může být zapotřebí více než jeden nátěr. U většiny poréznicích kamenů lze po zaschnutí na dotek (mírně mokré) nanést 2. lehčí vrstvu. Pokud dojde k nadměrné aplikaci na kteroukoli vrstvu, přebytečný těsnicí prostředek lze odstranit suchým válečkem nebo houbou. Ujistěte se, že to bylo provedeno do 45 minut.

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte
2. Ujistěte se, že povrch je zcela čistý od nečistot a špíny.
3. Nechte povrch zaschnout, bude trvat 3 suché dny v závislosti na počasí.
4. Naneste 1. vrstvu do nasycení válečkem, stříkacím zařízením nebo štětcem.
5. Naneste 2. světlejší „mlžnou“ vrstvu (cca 45 minut po 1. vrstvě, pokud je to vhodné).
6. Pokud dojde k nadměrné aplikaci, odstraňte přebytečný tmel suchým způsobem houbou nebo hadříkem
7. Vyhněte se chůzi po povrchu 4 hodiny po nanesení impregnace. Auta po 48. hodinách.


SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba

1. nátěr 4 - 8 m² na litr (4 m² pískovec - 8 m² břidlice)
2. nátěr 8 - 16 m² na litr (v závislosti na poréznosti a povrchové úpravě povrchu)

INFORMACE KE SKLADOVÁNÍ

Skladovatelnost produktu je 12 měsíců od data výroby (uvedeného na uzávěru), pokud je výrobek neotevřený a skladován při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců. Před použitím lahvičku vždy dobře protřepejte.



POKYNY K POUŽITÍ

Doba schnutí	Aplikace/nátěr	Způsob aplikace	Ředění
2-3 hodiny	1-2 vrstvy	Válec/Postřikovač/Štětce	Neředěné

OPATŘENÍ

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT

H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P262: Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv. P280: Používejte ochranné rukavice. P301+330+331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+350: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P309+311: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.



Bezpečnostní list ke stažení na našich stránkách.

Tyto informace jsou poskytovány bez záruky. Je na odpovědnosti uživatele nést zodpovědnost za to, aby se přesvědčil o vhodnosti a bezpečnosti tohoto výrobku a přebírá tak veškerou odpovědnost a riziko s tím spojené. V případě pochybností by měl být výrobek vyzkoušen na nenápadném místě. V případě poruchy je výrobce povinen vyměnit takový výrobek, u něhož se prokáže závada.

